TDS-Полиамидная лента (2550)

Технические данные

***Описание:**

Общая толщина полиамидной ленты 50 микрон (Полиамидная пленка 25 микрон используется в качестве подложки для покрытия клея кремниевой серии 25 микрон. Устойчивость к высоким температурам 260 °, не оставляет клея.)

***Применение:**

· Автомобильный датчик и коллекторы

· Изоляционные платы

· Офорт

· Волоконно-оптический кабель

· Высокотемпературное порошковое покрытие

· Производство полупроводников

· Пайка волной припоя при сборке печатной платы

***Продукт:**

Материал подложки	Полиамидная пленка（25 микрон）
Клей	Силикон (25 микрон)
Цвет	Янтарный
Ширина*Длина	500mm*33m (Разные размеры доступны по заказу）
Общая толщина	0.05mm±0.005mm

	Тесты:		
Производительность	Сила зачистки (против стальной пластины)	Min 4.5N/25mm. width	PSTC-101
	Предел прочности	Min 115N/25mm. width	PSTC-31
	Удлинение при разрыве	Min 50%	PSTC-31
	Напряжение пробоя	Min 4.5Kv	PSTC-51
Термостойкость	260°		

* данные в этой таблице данных являются измеренными значениями продукта при определенных условиях и не являются гарантированными значениями.

Срок годности: 12 месяцев с даты покупки. Лента хранится в помещении с постоянной температурой 27 ℃-35 ℃ и влажностью 60%, без попадания прямых солнечных лучей.

- ленту можно прикрепить к фторидной разделительной пленке;
- продукт будет отличаться по качеству, производительности и функциям из-за различные условия клиента, пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим персоналом