



FK 1000 P **разделительный агент**

Описание

FK 1000 P – разделительный агент в виде пасты средней консистенции. Предназначен для сокращения времени нанесения и времени располировки.

Специально предназначен для полиэфирных, эпоксидных, акриловых и ПУ смол.

Нанесите 4-5 слоев на новую матрицу. Располируйте и подождите примерно 30 минут перед формованием.

При правильном первом нанесении и после нескольких съемов, для поддержания работоспособности оснастки рекомендуется нанести 1 дополнительный слой.

Продукт легко полируется и образует блестящую поверхность.

Физические свойства

- основа	воск на основе растворителя
- внешний вид	желтая паста
- плотность при 20°C	0,81
- максимальная температура	200°C
- срок хранения	1 год в закрытой емкости

Нанесение

1. поверхность необходимо тщательно очистить с помощью **Cirex Si 019**.
2. Нанесите 4-5 слоев **FK 1000 P**, выжидая по 30 минут между слоями при 20°C
3. Каждый слой необходимо располировать через 5 минут после нанесения
4. Формование возможно через 2 часа
5. На новой оснастке после первого съема нанесите один слой **FK 1000 P** и располируйте.
6. Можно использовать при температуре до 200°C

Меры безопасности

- не курите рядом
- не используйте рядом с открытым источником огня
- необходима хорошая вентиляция

Упаковка

Поставляется в коробке 12 штук по 426 грам.

Информация, предоставляемая нами письменно или устно, в отношении нашей технической поддержки и наших испытаний, не несет нашей ответственности. Мы рекомендуем пользователям эпоксидной смолы SICOMIN проверять на практических испытаниях, подходит ли наша продукция для целевого применения. Использование, внедрение и изменения поставляемой продукции находится вне нашего контроля, является вашей ответственностью.