

Инструкция по нанесению Silflon

Введение

Silflon – это покрытие на основе силикона, предназначенное для продления срока службы многоразового мешка, который уже потерял свои свойства по легкому съему после многочисленного применения со смолой.

Расход и потребление -

Канистра 125 грамм – достаточно для восстановления поверхности площадью 0,75 м²

Канистра 510 грамм – достаточно для восстановления поверхности площадью 3,00 м²

Как использовать – Перед использованием встряхните

Средство Silflon низкой вязкости можно наносить кистью (~0,25 мм) на изнаночную сторону мешка полости формования, которая находится в прямом контакте со смолой. Это особенно существенно для мешков, применимых на смолы ACERS (эпоксидные смолы, содержащие амины). После нанесения необходимо подождать не менее 7 часов, чтобы Silflon высох и отвердился. **Изнаночное покрытие SILFLON можно удалить с поверхности и наносить повторно несколько раз.** Мы заявляем, что после нанесения Silflon на поверхность мешка, при использовании эпоксидных смол можно произвести не менее 5-10 съемов до необходимости повторного нанесения покрытия.

Хранение и срок годности -

Неоткрытые контейнеры Silflon имеют срок годности не менее 3-х месяцев.

ОДНАКО: КАК ТОЛЬКО КОНТЕЙНЕР ОТКРЫЛИ, МАТЕРИАЛ SILFLON НЕОБХОДИМО ПЕРЕРАБОТАТЬ СРАЗУ ЖЕ, ТАК КАК ОН ОБЛАДАЕТ СВОЙСТВАМИ БЫСТРОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВОЗДУХА.

