

## ЭПОКСИДНЫЕ СИСТЕМЫ / ПОЖАРОСТОЙКИЕ

Сравнительная таблица – Эпоксидные системы – Пожаростойкие

	Соотноше ние по весу 100 г + .. г	Соотноше ние по объему 100 мл + .. мл	Время жизни для 500 г смеси при 20°C	Вязкость смеси при 20°C (спз)	Рабочее время при 20°C	TG 1 Max °C	Параметр ы огнестойко сти
<b>SR 1126</b>							
SR 1126 / SD 1305	18	23	> 8 ч	4 200	> 8 ч	130	UL94 V0 & FAR25-853
SR 1126 / SD 8202	20	27	3 ч 20 мин (150 г)	1250	5 ч 30 мин	93	UL94 V0 & FAR25-853
SR 1126 / SD 8203	20	26	3 ч (150 г)	2 100	4 ч	90	UL94 V0 & FAR25-853
SR 1126 / SD 8205	20	25	51 мин (150 г)	2 700	2 ч 30 мин	81	UL94 V0 & FAR25-853
<b>SR 1500i</b>							
SR 1500i / SD 2505	17	/	50 мин	-	3 ч	76	M1