

ЭПОКСИДНЫЕ СИСТЕМЫ / ЛАМИНИРОВАНИЕ
Сравнительная таблица – Эпоксидные системы – Ламинирование

	Соотношение по весу 100 г + .. г	Соотношение по объему 100 мл + .. мл	Время жизни для 500 г при 20°C	Вязкость смеси при 20°C (спз)	Рабочее время при 20°C	Tg 1 Max (°C)
SR 1500						
SR 1500 / SD 2503	33	37	57 мин	750	5 ч 00 мин	76
SR 1500 / SD 2505	33	37	30 мин	800	3 ч 15 мин	76
SR 1500 / SD 2507	33	35	13 мин	2 200	2 ч 00 мин	75
SR 1500 / SD 7561	33	39	8 ч 00 мин	530	9 ч 00 мин	92
SR 1620						
SR 1620 / SD 2625	19	21	30 мин	710	3 ч 00 мин	97
SR 1620 / SD 2706	19	21	/	/	/	90
SR 1660						
SR 1660 / SD 1305	32	39	--	4 000	-	165
SR 1660 / SD 2630	31	36	7 ч 45 мин	3 300	/	149
SR 1660 / SD 7820	32	39	6 ч	2 400	-	150
SR 1700						
SR 1700 / SD 2801	39	48	2 ч 35 мин	500	12 ч	98
SR 1700 / SD 2803	39	45	42 мин	700	5 ч	101
SR 1700 / SD 2805	39	44	23 мин	800	3 ч	90
SR 1700 / SD 2806	39	43	14 мин	950	1 ч 30 мин	90
SR 1700 / SD 7820	36	43	9 ч 30 мин	490	9 ч 00 мин	140
SR 8200						
SR 8200 / SD 8202	31	38	5 ч 20 мин/100 г смеси	520	8 ч 30 мин	100
SR 8200 / SD 8203	31	37	4 ч 40 мин/100 г смеси	670	6 ч 30 мин	106
SR 8200 / SD 8205	31	35	70 мин/100 г смеси	890	4 ч 00 мин	92
SR 8200 / SD 8206	31	34	50 мин/100 г смеси	1 130	3 ч 00 мин	93
SR 8500 / SD 860x						
SR 8500 / SD 8601	35	43	15 ч 10 мин	750	18 ч 00 мин	87
SR 8500 / SD 8605	35	40	39 мин	2 800	3 ч 00 мин	91